

FASROCK LL

Płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej przeznaczona do izolacji ścian zewnętrznych. Stosowana w niepalnej termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych, stropów piwnicznych i nad garażami oraz przejazdami.



Informacje techniczne

Właściwości	Opis
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$
Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
Kod wyrobu	MW-EN 13162-T5-DS(70, -)-DS(70,90)-CS(10\Y)40-TR80-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma	EN 13162:2012 + A1:2015
Certyfikat Zgodności CE	1390-CPR-0211/09/P; 1390-CPR-0210/09/P
Atest higieniczny	GUM/199/322/215/2016

Wymiary i pakowanie

długość mm	szerokość mm	grubość mm	opór cieplny RD (m ² x K/W)	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie
1200	200	50	1,2	8	1,92	30	57,6
1200	200	100	2,4	4	0,96	30	28,8
1200	200	120	2,9	4	0,96	25	24
1200	200	150	3,65	4	0,96	20	19,2
1200	200	200	4,85	4	0,96	15	14,4